TermoPasty®
Termopasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42, fax 86 274 13 50
PKO BP S.A. 96 1020 1332 0000 1502 0324 0447
NIP: 966-176-77-14, REGON: 200133730
www.termopasty.pl, e-mail: biuro@termopasty.pl

Karta Techniczna Produktu



Pasta Termoprzewodząca H

Pasta silikonowa ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie; działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli; dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: od –50°C do 200°C.

Właściwości:

- gęstość w temp. 20°C: 2,58 g/cm^3
- temperatura zapłonu: 350°C
- temperatura krzepnięcia: -50°C
- współczynnik refrakcji: 1,405
- ciepło właściwe w temperaturze 50°C: 0,243 Cal /g K
- współczynnik przenikania ciepła w temperaturze 0-150°C: 0,88 W/m K,
- stała dielektryczna przy 100 Hz: 4,7 (±0,1)
- oporność skrośna: 5 x 10 do potęgi 14 Ohm x cm
- tangens kąta stratności dielektrycznej przy f=100 Hz: 0,020 (±0,003),
- zakres temp. pracy: -50~200°C

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
0,5 g	20	ART.AGT-144
7 g (tubka)	10	ART.AGT-055
25 g (strzykawka)	2 lub 16	ART.AGT-056
100 g (pudełko)	6 lub 36	ART.AGT-057
800 g (kartusz)	2	ART.AGT-120
1000 g (pudełko)	1	ART.AGT-058
5 kg (wiaderko)	1	ART.AGT-059