TermoPasty®
Termopasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42, fax 86 274 13 50
PKO BP S.A. 96 1020 1332 0000 1502 0324 0447
NIP: 966-176-77-14, REGON: 200133730
www.termopasty.pl, e-mail: biuro@termopasty.pl

# Karta Techniczna Produktu




## Pasta Silikonowa N

Pasta silikonowa, która skutecznie izoluje i chroni od wpływów atmosferycznych. Produkt zapobiega przebiciom, konserwuje gumę, tworzywa sztuczne, i co istotne posiada szeroki zakres temperatury pracy: od –50°C do 200°C. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie, działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku.

***Właściwości:***

- gęstość: 1,02 ÷ 1,04 g/cm$^2$
- penetracja, przed urobieniem, po urobieniu: 180 ÷ 220 do 270mm,
- temperatura pracy: -40 ÷ 200°C,
- ubytek masy przez 24h w temp. 200°C: 5%,
- ciepło właściwe: 0,3 kcal/kg - °C,
- wyciąg wodny: 4 ÷ 6 pH,
- stała dielektryczna 100 Hz: 2,9,
- tangens kąta strat 100 Hz, max.: 0,003,
- oporność skrośna, min.: 10$^{15}$ Ohm x cm,
- napięcie przebicia: ~30 KV/mm

**Opakowania:**

| Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Kod artykułu |
|---|---|---|
| 3,5 g (tubka) | 10 | ART.AGT-052 |
| 60 g (pudełko) | 6 lub 36 | ART.AGT-053 |
| 1000 g (pudełko) | 1 | ART.AGT-054 |