Termopasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42, fax 86 274 13 50
PKO BP S.A. 96 1020 1332 0000 1502 0324 0447
NIP: 966-176-77-14, REGON: 200133730
www.termopasty.pl, e-mail: biuro@termopasty.pl

Karta Techniczna Produktu



Topnik TS 81

Ciekły, bezkalafoniowy, wysoko aktywny topniki typu 3.2.1 A wg ISO 9454-1, stanowiący mieszaninę związków nieorganicznych i organicznych. Przeznaczony do lutowania elementów z różnego rodzaju stali (w tym kwasoodpornej) oraz elementów ze stopów chromowo-niklowych

Instrukcja użytkowania (Stosowanie) :

Topnik nanosimy dowolnymi, dostępnymi sposobami. Pozostałości topnika są korozyjne i bezpośrednio po lutowaniu należy je zmyć najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą (temp. ok 50°C)

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
100 ml (oliwiarka)	4 lub 20	ART.AGT-046
500 ml (butelka)	1	ART.AGT-082
1000 ml (butelka)	1	ART.AGT-083